

/// CLINEXEL EPICÉA PROFIL INCA

BARDAGE BOIS CLASSE 3 PEINT TOUNDRA



➤ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|--|
| Essence : Epicéa (<i>Picea excelsa</i>) | Traitement : Classe 3 |
| Prouenance : Suède ou Finlande | Masse volumique : 450 kg/m ³ |
| Etat de surface : Brossé | Couleur : Toundra |
| Assemblage : Rainure et languette | Fixation : Masquée |
| Sens de pose : Horizontal et vertical | Finition : Peinture opaque |
| Épaisseur : 20 mm | Largeur : 125 mm |
| Nombre de pièces par botte : 4 | Nombre de pièces par palette : 168 |
| Budget : €€ | Euroclasse : D-s2,d0 |

Les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de traitement et les finitions PROTAC. Pour une utilisation en contact avec le sol, tout usinage est à proscrire.

➤ CARACTÉRISTIQUES

MÉCANIQUES & PHYSIQUES DE L'ESSENCE

| | | |
|---|---|--|
| Densité moyenne à 12% d'humidité : 0.45 | Conductivité Thermique : 0.12 W/m°C | Résistance au choc : 4.0 - 5.0 Nm/cm ² |
| Module d'élasticité en flexion : 10000 - 12000 Mpa | Contrainte de rupture à la compression : 40 - 50 Mpa | Contrainte de rupture à la traction : 80 - 90 Mpa |
| Contrainte de rupture à la flexion : 100 Mpa | Résistance à la flexion : 65 - 77 Nm/mm ² | Résistance au cisaillement : 5.0 - 7.5 Nm/mm ² |


➤ PRODUIT

Garantie 10 ans
Faible entretien
Large palette de couleurs
Veinage du bois renforcé
Durable

➤ CONSEILS DE PRO

Risque de microfissures
Nodosité moyenne
Variations dimensionnelles
Risques de résurgence de résine

➤ PROFIL



➤ CERTIFICATIONS & GARANTIES DU PRODUIT



➤ PLUS D'INFOS



➤ NOUS CONTACTER

PROTAC
Zone de Lanjouan, 18 rue de la Saudraie
CS 90322
22403 LAMBALLE-ARMOR CEDEX
02 96 500 500 // contact@protacfrance.com

www.protacfrance.com

Document, schémas et couleurs non contractuels
Suggestion de présentation.

➤ AUTRES POSSIBLITÉS

