

## /// ESSENTIEL EPICÉA PROFIL AZTEK

BARDAGE BOIS CLASSE 3 SATURÉ HONEY



### > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |  |
|--|--|
| <b>Essence :</b> Epicéa ( <i>Picea excelsa</i> ) | <b>Traitement :</b> Classe 3                   |
| <b>Prouenance :</b> Suède ou Finlande            | <b>Masse volumique :</b> 450 kg/m <sup>3</sup> |
| <b>Etat de surface :</b> Brossé                  | <b>Couleur :</b> Honey                         |
| <b>Assemblage :</b> Rainure et languette         | <b>Fixation :</b> Masquée                      |
| <b>Sens de pose :</b> Horizontal et vertical     | <b>Finition :</b> Saturateur translucide       |
| <b>Épaisseur :</b> 27 mm                         | <b>Largeur :</b> 125 mm                        |
| <b>Nombre de pièces par botte :</b> 4            | <b>Nombre de pièces par palette :</b> 112      |
| <b>Budget :</b> €€                               | <b>Euroclasse :</b> D-s2,d0                    |

Les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de traitement et les finitions PROTAC. Pour une utilisation en contact avec le sol, tout usinage est à proscrire.

### > CARACTÉRISTIQUES

MÉCANIQUES & PHYSIQUES DE L'ESSENCE

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Densité moyenne à 12% d'humidité :</b> 0.45            | <b>Conductivité Thermique :</b> 0.12 W/m°C                  | <b>Résistance au choc :</b> 4.0 - 5.0 Nm/cm <sup>2</sup>         |
| <b>Module d'élasticité en flexion :</b> 10000 - 12000 Mpa | <b>Contrainte de rupture à la compression :</b> 40 - 50 Mpa | <b>Contrainte de rupture à la traction :</b> 80 - 90 Mpa         |
| <b>Contrainte de rupture à la flexion :</b> 100 Mpa       | <b>Résistance à la flexion :</b> 65 - 77 Nm/mm <sup>2</sup> | <b>Résistance au cisaillement :</b> 5.0 - 7.5 Nm/mm <sup>2</sup> |

### +


### PRODUIT

Couleurs translucides  
Mise en valeur du matériau  
Veinage du bois renforcé  
Epicéa qualité choix A  
Garantie 5 ans (fixation masquée)

### i CONSEILS DE PRO

Risque de microfissures  
Nodosité moyenne  
Variations dimensionnelles  
Risques de résurgence de résine

### > PROFIL



### > CERTIFICATIONS & GARANTIES DU PRODUIT



### > PLUS D'INFOS



### > NOUS

CONTACTER

PROTAC  
Zone de Lanjouan, 18 rue de la Saudraie  
CS 90322  
22403 LAMBALLE-ARMOR CEDEX  
02 96 500 500 // [contact@protacfrance.com](mailto:contact@protacfrance.com)

[www.protacfrance.com](http://www.protacfrance.com)

Document, schémas et couleurs non contractuels  
Suggestion de présentation.

### > AUTRES POSSIBLITÉS

