


## /// ESSENTIEL DOUGLAS PROFIL AZTEK

BARDAGE BOIS CLASSE 3 SATURÉ HONEY



### ➤ CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES

<b>Essence :</b> Douglas (Pseudotsuga menziesii)	<b>Traitement :</b> Classe 3
<b>Prouenance :</b> France	<b>Masse volumique :</b> 470 kg/m³
<b>Etat de surface :</b> Brossé	<b>Couleur :</b> Honey
<b>Assemblage :</b> Rainure et languette	<b>Fixation :</b> Masquée
<b>Sens de pose :</b> Horizontal et vertical	<b>Finition :</b> Saturateur translucide
<b>Épaisseur :</b> 27 mm	<b>Largeur :</b> 125 mm
<b>Nombre de pièces par botte :</b> 4	<b>Nombre de pièces par palette :</b> 112
<b>Budget :</b> €€	<b>Euroclasse :</b> D-s2,d0

Les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de traitement et les finitions PROTAC. Pour une utilisation en contact avec le sol, tout usinage est à proscrire.

### ➤ CARACTÉRISTIQUES

MÉCANIQUES & PHYSIQUES DE L'ESSENCE

<b>Densité moyenne à 12% d'humidité :</b> 0.54	<b>Conductivité Thermique :</b> 0.14 W/m°C	<b>Résistance au choc :</b> 3.7 - 6.0 Nm/cm²
<b>Module d'élasticité en flexion :</b> 11000 - 13200 Mpa	<b>Contrainte de rupture à la compression :</b> 42 - 68 Mpa	<b>Contrainte de rupture à la traction :</b> 82 - 105 Mpa
<b>Contrainte de rupture à la flexion :</b> 83 Mpa	<b>Résistance à la flexion :</b> 70 - 100 Nm/mm²	<b>Résistance au cisaillement :</b> 7.0 - 10.2 Nm/mm²


### ➤ PRODUIT

Couleurs translucides  
Mise en valeur du matériau  
Veinage du bois renforcé  
Bois de France

### ➤ CONSEILS DE PRO

Risque de microfissures  
Risque de gerces  
Nodosité forte  
Variations dimensionnelles  
Risques de résurgence de résine

### ➤ PROFIL



### ➤ CERTIFICATIONS & GARANTIES

DU PRODUIT



### ➤ PLUS D'INFOS



### ➤ NOUS

CONTACTER

PROTAC  
Zone de Lanjouan, 18 rue de la Saudraie  
CS 90322  
22403 LAMBALLE-ARMOR CEDEX  
02 96 500 500 // [contact@protacfrance.com](mailto:contact@protacfrance.com)

[www.protacfrance.com](http://www.protacfrance.com)

Document, schémas et couleurs non contractuels  
Suggestion de présentation.

### ➤ AUTRES POSSIBLITÉS



Etain



Silber



Inox



Titane



Charbon



Honey



Kamel



Café



Authentic Douglas