

CARACTERISTIQUES:

- Denture intérieure
- Pour utilisation en installation électrique selon DIN EN 62275 VDE 0604-201/2010-07
- Disponible en transparent et noir

DONNEES TECHNIQUES:

- Polyamide 6.6 sans halogène
- Température d'utilisation: - 40° C à + 85° C
- Température d'installation: - 10° C à + 60° C
- Admissible en pointe: + 110° C
- Point de fusion: 260° C selon ISO 11357-1/-3
- Tenue à la flamme: UL 94 V2
- Indice limite d'oxygène (LOI) selon ASTM D2863
- Reprise d'humidité: 2.4 % selon ISO 62
- Très bonne résistance aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers. Tenue limitée aux acides. Non résistant aux phénols et solvants chlorés
- Couleur noir: Tenue aux UV selon ISO 4892 (1000 h)
- CE selon EN 62275

Collier de câblage transparent (OZ090)

Pour fixation et assemblage de câbles électriques

Polyamide

Type	Couleur	Larg. mm	Longueur mm	Ø de serrage maxi mm	Résistance à la traction mini / N N	épaisseur mm	Contenu UC / pcs pc	Poids Kg/UC kg/emballage	UC / carton Emb.	N° Art.
OZ090 2,5*75	naturel	2,40	75,00	13,00	80,00	1,00	100	0,02	10	905 61 0
OZ090 2,5*100	naturel	2,50	100,00	35,00	80,00	1,00	100	0,03	10	905 61 1
OZ090 2,5*150	naturel	2,50	150,00	35,00	80,00	1,30	100	0,05	10	905 61 2
OZ090 2,5*200	naturel	2,50	203,00	50,00	80,00	1,30	100	0,07	10	905 61 3
OZ090 3,6*150	naturel	3,60	150,00	33,00	180,00	1,40	100	0,07	10	905 61 4
OZ090 3,6*200	naturel	3,60	203,00	47,00	180,00	1,40	100	0,11	10	905 61 5
OZ090 3,6*292	naturel	3,60	292,00	75,00	180,00	1,40	100	0,14	10	905 61 6
OZ090 3,6*368	naturel	3,60	368,00	96,00	180,00	1,40	100	0,18	10	905 61 7
OZ090 4,8*120	naturel	4,80	120,00	24,00	220,00	1,50	100	0,09	10	905 61 8
OZ090 4,8*160	naturel	4,80	160,00	35,00	280,00	1,60	100	0,11	10	905 61 9
OZ090 4,8*203	naturel	4,80	203,00	47,00	220,00	1,60	100	0,15	10	905 62 0
OZ090 4,8*300	naturel	4,80	300,00	76,00	220,00	1,60	100	0,23	10	905 62 1
OZ090 4,8*368	naturel	4,80	368,00	96,00	220,00	1,50	100	0,27	10	905 62 2
OZ090 4,8*432	naturel	4,80	430,00	115,00	220,00	1,50	100	0,33	10	905 62 3
OZ090 7,6*203	naturel	7,60	203,00	47,00	530,00	1,80	100	0,27	10	905 62 4
OZ090 7,6*300	naturel	7,60	301,00	73,00	530,00	1,60	100	0,39	10	905 62 5
OZ090 7,6*380	naturel	7,60	380,00	96,00	530,00	2,00	100	0,58	10	905 62 6
OZ090 8,0*450	naturel	8,00	450,00	117,00	530,00	1,90	100	0,75	10	905 62 7
OZ090 9,0*762	naturel	9,00	762,00	208,00	800,00	2,00	100	1,41	10	905 62 8

