

ARTEROC

TENDANCE MINÉRALE

ARTEROC Galets Gris 15/30

Matériau naturel susceptible d'éventuelles variation de teinte dans le temps


Granulats : EKJL790 ARTEROC Galets Gris 15/30

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Secondaire

Résultats de production

	du 19/06/23 au 15/05/24									du 08/02/24 au 08/02/24	
	5	10	20	25	31.5	40	63	f	W	LA	MDE
Maximum	1.23	1.23	16.75	65.09	98.47	100.00	100.00	0.9	0.2		
Xf+1.25xEcart-types	1.09	1.13	15.59	63.87	98.54	100.00	100.00	0.8	0.2		
Moyenne Xf	0.70	0.79	10.26	53.52	98.31	100.00	100.00	0.5	0.2	25.46	16
Xf-1.25xEcart-types	0.30	0.44	4.94	43.17	98.08	100.00	100.00	0.2	0.1		
Minimum	0.44	0.52	4.79	45.44	98.00	100.00	100.00	0.3	0.1		
Ecart-type	0.314	0.276	4.263	8.283	0.183	0.000	0.000	0.20	0.00		
Nombre de résultats	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%



Les informations fournies dans le présent document se basent sur des données techniques fiables, acquises par Lafarge mais elles ne présentent aucune garantie de complétude ou d'exactitude. Toute personne recevant ces informations doit exercer son jugement propre en ce qui concerne leur utilisation appropriée et il incombe à l'utilisateur, avant d'en faire usage, d'évaluer si le matériau convient (y compris en matière de sécurité) à l'application visée.