

## FICHE TECHNIQUE

### SPECIFICATIONS PRODUIT

FR

|                        |                                       |                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rigid Core SPC + IXPE  | EN ISO 10582                          |                                                                                     |
| Dimensions             | Lame                                  | 1213 x 176 x (4+1) (0.55) mm                                                        |
|                        | Boîte                                 | 11 lames / 2.348 m <sup>2</sup> / 20 kg                                             |
|                        | Palette                               | 50 boîtes / 117.40 m <sup>2</sup> / 1014 kg                                         |
| Densité                | EN ISO 23996                          | +/- 1650 kg/m <sup>3</sup>                                                          |
| Mode de pose           | ISO 24334                             | l4F Tight Lock (>1.5 KN/m)                                                          |
| Lames différentes      |                                       | 40                                                                                  |
| Surface                |                                       | Structure bois profonde                                                             |
| Chanfreins             |                                       | Chanfrein 4V                                                                        |
| Niveau de brillance    | 60°                                   | 2-4 %                                                                               |
| Conditions de garantie | Usage résidentiel<br>Usage commercial | 35 ans<br>20 ans                                                                    |
| Application            | EN ISO 10874                          | Classe 23/33 – Usage intensif commercial                                            |
|                        |                                       |  |

### PROPRIETES PRODUIT

| PROPRIETE                              | METHODE                                                                                                    | REQ. MIN                  | RESULTAT                                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Emissions dans l'air intérieur         |                                                                                                            |                           | M1, Floorscore, A+, Greenguard, REACH, sans phthalates, IAC Gold |
| Réaction au feu                        |  EN 13501-1             |                           | Bfl-s1                                                           |
| Poinçonnement rémanent                 |  EN ISO 24343-1 (2.5h)  | ≤ 0.1 mm                  | 0.0 mm                                                           |
| Stabilité dimensionnelle               |  EN ISO 23999 (80°C/6h) | ≤ 0.15 %                  | 0.03 %                                                           |
| Résistance UV                          |  EN ISO 105-B02         | ≥ 6                       | ≥ 6                                                              |
| Résistance à la glissance              |  EN 13893<br>DIN 51130  | DS (≥ 0.3)<br>R9          | DS (0.38)<br>R10                                                 |
| Résistance aux rayures                 |  EN 16094               | ≤ MSR-A2<br>≤ MSR-B2      | MSR-A2<br>MSR-B2                                                 |
| Résistance à l'usure                   | EN 13329                                                                                                   | ≥ 2000 cycles             | ≥ 4700 cycles                                                    |
| Résistance aux taches                  |  EN 438-2               |                           | Groupe 1 et 2 : Classe 5<br>Groupe 3 : Classe 4                  |
| Emission Formaldéhyde                  |  EN 717-1               | ≤ 0.124 mg/m <sup>3</sup> | 0.02 mg/m <sup>3</sup> (E1)                                      |
| Effet d'une chaise à roulette          |  EN 425 (25000 cycles)  | Légère dégradation        | OK                                                               |
| Résistance thermique                   | EN 12667                                                                                                   | < 0.15 m <sup>2</sup> K/W | 0.042 m <sup>2</sup> K/W                                         |
| Chauffage au sol                       |                         |                           | OK (max +28°C)                                                   |
| Propriétés électriques (antistatiques) |  EN 1815:2016 A         | tension ≤ 2.0 kV          | 0.1 kV                                                           |
| Développement bactérien                |                                                                                                            |                           | Ne favorise pas le développement                                 |
| Isolation acoustique                   |  EN ISO 10140           |                           | ΔLw 18 dB (sous-couche IXPE)                                     |

Plus d'infos sur le nettoyage et l'entretien : [www.parquetvinyl.com](http://www.parquetvinyl.com)

