

L'AUTHENTIQUE

CLASSIFICATION AFNOR NFT 36005

Famille 3 - Classe 2



L'AUTHENTIQUE

ENDUIT CELLULOSIQUE - EN POUDRE



**SIM "L'AUTHENTIQUE"
A ÉTÉ SPÉCIALEMENT
ÉTUDIÉ POUR LA
PRÉPARATION
INTÉRIEURE DES
SURFACES À PEINDRE.**



PARTICULARITÉS

- + EXCELLENTE ADHÉRENCE
- + DURCIT ET SÈCHE VITE
- + SE PONCE FACILEMENT
- + SUPPORTE CLOUS ET VIS
- + SE PEINT
- + NE CREUSE PAS
- + NE FISSURE PAS
- + NE JAUNIT PAS

SURFACES IDÉALES D'ADHÉSION

- BOIS
- BRIQUES
- PLÂTRE
- CIMENT
- TOUTES SURFACES À PEINDRE
(HORS SURFACES MÉTALLIQUES
ET PLASTIQUES)

- REBOUCHE**
crevasses, fissures.
- COLLE**
rosaces, corniches, dalles en staff.
- SCELLE**
collage et réparation faïence.



87 rue des Frères Amieux - ZAC Montplaisir - 44100 Nantes
S.A.S au capital de 610 000 € - RCS 868 800 095 - NAF 2030Z

+33 (0)2 51 80 12 00
commande@bemr.net

B.E.M.R.
www.bemr.net



L'AUTHENTIQUE

ENDUIT CELLULOSIQUE - EN POUDRE

SIM "L'AUTHENTIQUE" est un enduit de rebouchage intérieur en poudre à base d'éther cellulosique. SIM "L'AUTHENTIQUE" ne creuse pas. Sa formulation spécifique permet d'obtenir des performances techniques de qualité.

CARACTÉRISTIQUES

TEINTE	Blanc.
DILUTION	Eau.
GRANULOMÉTRIE	Fine, passe au tamis de 200µm.
INCOMPATIBILITÉ	Température < 5°C ou tout support gelé.
CONSERVATION	Excellente en emballage d'origine, à l'abri du gel et de l'humidité.



PRÉPARATION

1 Prévoir la quantité de SIM "L'AUTHENTIQUE" nécessaire pour une application d'une demi-heure maximum.

PRÉPARATION REBOUCHAGE

2 0.5L D'EAU
pour
1KG D'ENDUIT

PRÉPARATION ENDUISAGE

2 0.6L D'EAU
pour
1KG D'ENDUIT

3 Rajouter lentement la poudre, tout en mélangeant, jusqu'à obtenir une pâte bien homogène.

APPLICATION

Les supports devront être secs et sains préalablement préparés conformément à la norme NF P 74.201 (DTU 59.1)

1 Nettoyer soigneusement les fissures, crevasses ou trous. Enlever toutes les parties qui peuvent encore se détacher.

2 Appliquer votre préparation avec un **COUTEAU À MASTIC**, en appuyant fortement afin de remplir totalement la partie à boucher.

3 Lisser soigneusement.

CONDITIONNEMENT

BOITE DE 1KG
SAC DE 5KG

SEAU DE 10KG
SAC DE 20KG

VOTRE DISTRIBUTEUR

