

Denominación comercial : GALYS® / GALYS CREATION®



RESULTADOS ENSAYOS PIZARRAS GALYS®

Fabricante : MATACOUTA para PIZARRAS Y DERIVADOS
Origen : LA BAÑA, ESPAÑA

Resistencia a flexión (UNE EN 12372)

Valor medio : 53,2
Valor inferior esperado (EL) : 33,2 MPa

Resistencia al hielo/deshielo (UNE EN 12371)

Perdida de resistencia a la flexión después de 56 ciclos de
hielo/deshielo : No relevante

Resistencia al envejecimiento por cambios
térmicos (UNE EN 14066)

Alteraciones visuales: No se aprecian cambios de color u
oxidaciones, ni exfoliaciones.
Perdida de resistencia a la flexión: No significativa
Incremento de la porosidad abierta: No significativa

Densidad aparente (UNE EN 1936)

2800 kg/m³

Porosidad abierta (UNE UN 1936)

0,7%

Absorción de agua (UNE EN 13755)

0,2%

Resistencia a la abrasión (UNE EN 14157)

25,7 (mm)

Resistencia al deslizamiento (UNE EN 14231)

Acabado : Lajado natural
Ensayo en seco : SRV = 68
Ensayo en húmedo : SRV = 57

Descripción petrográfica (UNE EN 12407)

Con Filosilicatos, cuarzo, y otros.

Reacción al fuego

Clase A1

Emisión de sustancias peligrosas

No relevante