

FICHE TECHNIQUE NORME CE

Norme de référence : EN 12058, EN 1469, EN 1341, EN 1343.

Produit : Plaques de pierre naturelle fendues/clivées pour revêtements de sols et murs.

Produit Origine CE.

Date de l'approbation : 20/04/2017. Mod. N° 10.07

MARQUE COMMERCIALE PROTÉGÉE : XISTO COA®



XISTO COA



XISTO COA
creation

RESULTATS ESSAIS TECHNIQUES QUARTZOFILITE XISTO COA®

Fabricant : SOLICEL pour PIZARRAS Y DERIVADOS
Origen : VILA NOVA DE FOZ COA, PORTUGAL

Résistance a la fléxion (UNE EN 12372)

Valeur minimum : 65,9 Mpa
 Valeur moyenne : 80,1 MPa

Résistance au gel/degel 56 cycles(UNE EN 12371)

Valeur minimum : 46,1 Mpa
 Valeur moyenne : 59,9 Mpa

Masse volumique (UNE EN 1936)

2750 kg/m³

Porosité ouverte (UNE UN 1936)

0,2%

Absorption d'eau (UNE EN 13755)

0,1%

Tactilité (contrôle visuel)

PND

Résistance au choc thermique (UNE EN 14066)

PND

Perméabilité à la vapeur d'eau (UNE EN 12524)

PND

Descripción petrográfica (UNE EN 12407)

Quartz 30%, Feldspato 25%, Clorite 20%, Biotite 10%

Réaction au feu

Clase A1

Emission de substances dangereuses

Non