



Temps d'emploi idéal

LUTÈCE® ROUGE 25KG

Plâtre à prise progressive pour le briquetage et l'enduisage des cloisons



Bénéfices

•**Productivité chantier**

Prise progressive avec un maintien immédiat de la brique

•**Productivité chantier**

Consommation réduite (au moins 10% par rapport à un plâtre standard)

Description

Couleur	Blanc
Type d'application	Manuelle

Caractéristiques techniques

Général

Taux de gâchage	Briquetage : à saturation ou à rajout Enduisage : 80% (25kg pour 20L)
Type de plâtre	B1/20/2 Plâtre de construction
Granulométrie	Fin
Type de produit	Plâtre traditionnel

Performances

Réaction au feu	A1
-----------------	----

Références

DTU de référence:	25.1
Numéro DoP	PEM001
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Durée d'utilisation	Briquetage : env. 38 min - Enduisage : env. 60 min
Temps d'emploi	38 min
Temps de finition	20 min (enduisage)
Temps d'attente	10 min
Délai minimum avant finition	Enduisage : 4 semaines (selon la saison et l'aération des locaux) Briquetage : dès que les joints de plâtre sont durs
Épaisseur mini d'application	Enduisage : 8 mm
Consommation moyenne par cm d'épaisseur	Briquetage : 4 Enduisage : 8
Épaisseur moyenne d'application	10 mm

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Épaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
L10310A4121	Lutèce® Rouge 25kg 63sc	3496252010367	Palette de 63 sacs	25	0,12	0,5	0,35	J+2