



Temps de prise long

LUTÈCE® 2000 L 33KG

Plâtre allégé, à prise longue, pour l'enduisage des murs et plafonds



Bénéfices

•**Productivité chantier**

Utilisable immédiatement après le gâchage

•**Productivité chantier**

Temps de séchage rapide

Description

Couleur	Blanc
Largeur	0,39 m
Type d'application	Manuelle ; Projetée

Caractéristiques techniques

Général

Taux de gâchage	à consistance (73%)
Type de plâtre	B4/50/2 enduit au plâtre allégé
Granulométrie	Fin
Type de produit	Plâtre allégé

Performances

Réaction au feu	A1
-----------------	----

Références

DTU de référence:	25-1
Numéro DoP	PEM001
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Durée d'utilisation	2 heures
Temps de finition	30 min
Délai minimum avant finition	2 semaines (selon la saison et l'aération des locaux)
Epaisseur mini d'application	Enduisage : 8 mm
Consommation moyenne par cm d'épaisseur	8,5
Epaisseur moyenne d'application	10 mm

Logistique

Durée de conservation (DLU)	6 mois
-----------------------------	--------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
L10014A5120	Lutèce® 2000 Long 33kg 45sc	3496252002683	Palette de 45 sacs	33	0,14	0,6	0,39	J+2