



Solution thermique faible épaisseur

PLACOTHERM®+ MARINE 2.80 13+60

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polyuréthane, associé à une plaque de plâtre Placo®. Parement plaque Placomarine® BA13, à haute résistance à l'humidité.



Bénéfices

- **Isolation thermique**

Isolation renforcée (jusqu'à R de 6.55)

- **Gain de place**

Encombrement réduit et gain de surface habitable.

Description

Couleur	Vert
Type de bord	BA
Épaisseur réelle	73 mm
Largeur	1,2 m
Nombre de parements	1
Épaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Épaisseur d'isolant	60,00
Épaisseur totale	73 mm

Caractéristiques techniques

Général

Type de parement	Plaque de plâtre
Type de plaque	H
Type d'isolation	Thermique
Type d'isolant	PU
Type de pare-vapeur	Auto pare-vapeur
Type de produit	Complexe de doublage

Performances

Perméance	P3
Réaction au feu	B-s1, d0
Résistance thermique	2,80 m ² .K/W
Conductivité thermique (l)	22 mW/m.K

Références

DTU de référence:	25.42
Numéro DoP	D003
Norme européenne	EN 13950:2014
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Type de mise en oeuvre	Collée ou vissée
------------------------	------------------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
D56792500	Placotherm*+ Ma 2.80 13+60 250	3496250065963	Pile de 16 plaques	35,73	0,073	2,5	1,2	J+10/15
D56792600	Placotherm*+ Ma 2.80 13+60 260	3496250065970	Pile de 16 plaques	37,159	0,073	2,6	1,2	J+10/15