



INDISOL 3 FIBRÉ THP

Ragréage autolissant P3 fibré

Hautes performances

Avantages produit

Pour supports neufs et rénovation
Spécialement adapté aux supports bois sols intérieurs
Épaisseur d'application : 3 à 20 mm
Prise de recouvrement rapide

MISE EN OEUVRE

Préparation des supports

- Vérifier systématiquement l'adhérence des anciens supports existants pour savoir les conserver.
- Nettoyer soigneusement les fonds de joints afin d'éliminer les remontées de colles et toutes traces de substances pouvant nuire à l'adhérence.
- Les supports doivent être propres, sains, secs, solides, et stables et non sujets à des remontées ou traversées d'humidité.
- Appliquer le primaire INDIPRIMAIRE ou INDIPRIMAIRE TS en fonction de la nature du support (cf. fiches techniques des produits CPT en vigueur), puis respecter le délai de séchage avant l'application du ragréage.

Préparation de la gâchée

Dans un récipient propre contenant 6 à 6,5 litres d'eau, verser le sac de 25 kg d'INDISOL 3 FIBRÉ THP en malaxant jusqu'à obtention d'un mélange homogène avec un malaxeur électrique à vitesse lente. Laisser reposer quelques minutes, puis malaxer à nouveau. Le mélange ainsi obtenu est utilisable pendant environ 20 minutes. INDISOL 3 FIBRÉ THP peut également être appliqué avec une pompe à gâchage continu.

Application

Après séchage du primaire, appliquer INDISOL 3 FIBRÉ THP à l'aide d'une lisseuse, de préférence en une passe. Si une deuxième passe est nécessaire, elle sera appliquée après séchage complet de la première et application d'INDIPRIMAIRE.

Délais de recouvrement

Carrelages ou textiles : 24 heures.
Revêtement PVC : 24 à 48 heures.
Parquets collés : 48 à 96 heures.
Ces valeurs sont données pour une température de 20 °C. Les délais peuvent être allongés ou raccourcis selon la température.

Nettoyage des outils

Le produit frais se nettoie à l'eau

Consommation

4,5 à 15 kg/m² en fonction de l'épaisseur d'emploi du ragréage.

CARACTÉRISTIQUES

Ragréage de sol P3 fibré hautes performances à prise et recouvrement rapides, supports neufs et rénovation pour sol intérieur, applicable de 3 à 20 mm.

Produit destiné à un usage professionnel, pour plus de précisions consulter la fiche de données de sécurité. Classe d'émissions dans l'air intérieur : A+ Produit certifié QB par le CSTB.

DOMAINE D'APPLICATION

	SOLS INTÉRIEURS
POROSITÉ FORTE	
Chape anhydrite	● (1)
Chape ciment	● (1)
Dalle béton	● (1)
Dalle béton surfacée	● (2)
Plancher chauffant	● (1)
Chape sèche	● (1)
NON POREUX	
Peinture de sol dépolie	● (2)
Traces de colle (acrylique, néoprène)	● (2)
Ancienne dalle vinyle semi-rigide	● (2)
Ancien carrelage	● (2)
SPÉCIFIQUE	
Panneaux bois	● (2)
Plancher bois	● (2)

(1) après application d'INDIPRIMAIRE ou INDIPRIMAIRE TS
(2) après application d'INDIPRIMAIRE TS

Conditionnement et Stockage

Sac de 25 kg. Conserver 12 mois à compter de la date portée sur l'emballage dans un local tempéré à l'abri du gel et des fortes températures, dans son emballage d'origine. Produit conforme aux prescriptions de la directive 2003/53/CE. STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Le produit contient du ciment, qui en contact avec la sueur ou autres fluides corporels peut provoquer une réaction alcaline irritante et réactions allergiques sur des sujets prédisposés. Il convient d'utiliser des gants et des lunettes de protection. Produit destiné à un usage professionnel, pour plus de précisions, consulter la fiche de données de sécurité ou les instructions, mentionnées sur l'emballage.



Destination



Supports neufs & rénovation



Taux de gâchage

6 à 6,5 l



Durée de vie du mélange

max. 2 h



Ouverture au passage

min. 6 h



Outils

Malaxeur électrique, Pompe, Lisseuse



Température d'application

+5 °C / +30 °C

16/02/2022