



L'incontournable : La membrane hygro-régulante qui fonctionne partout

MEMBRANE VARIO® XTRA

Membrane de gestion de la vapeur d'eau et d'étanchéité à l'air hygro-régulante avec une plage de sd étendue de 0,4 m à 25 m

Bénéfices

POUR L'ISOLATION DE TOUTES LES PAROIS DU BÂTIMENT

- Combles perdus et aménagés
- Toitures isolées par l'extérieur
- Murs par l'intérieur, quel que soit le support, notamment en rénovation
- Murs à ossature bois, ventilés ou avec enduit adapté, pour des contreventements de $SD \leq 2,7$ m (soit un OSB/3 ≤ 20 mm d'épaisseur ou un CTB-H ≤ 38 mm)
- Fonctionne avec les isolants biosourcés
- En faibles et moyennes hygrométries

LA GARANTIE DE LA SÉRÉNITÉGRÂCE À UN SD VARIABLE DE 0,4 À 25 MÈTRES

- Hygro-régulante, elle fonctionne pour toutes les zones climatiques, en hiver comme en été grâce au Sd variable
- Supprime le risque de condensation dans les parois et favorise le séchage des bois de structure
- Mise en oeuvre sous DTA toitures 20/14-335_V1 et au DTA murs 20/14-318_V1

RÉSISTANCE ET FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE

- Propriétés mécaniques renforcées pour une meilleure résistance à la déchirure au clou et à l'arrachement
- Dimensions et quadrillage adaptés pour une mise en oeuvre facilitée
- Mise en oeuvre en 2/3 - 1/3 possible
- Mise en oeuvre à l'aide des accessoires dédiés ISOVER

Solutions

Optima Murs MOB
Sarking en laine de roche
Système Intégra Réno
Cloisons séparatives thermo-acoustiques

Isolation entre fermettes
 Isolation sous chevrons en une couche
 Isolation entre et sous chevrons
 Laine à souffler sur plancher
 Laine à dérouler sur plancher
 Optima Murs avec membrane
 Isolation des combles aménagés pour charpente fermettes neuve en 2/3 - 1/3

Description

Epaisseur	300
Résistance à la déchirure au clou	40 N
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau Sd (max)	25 m
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau Sd (min)	0,4 m
Numéro de la DoP	0003-02

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
65970	130,00		0,13	0,13	1,00				A
16218			0,13	0,13					A
64145			1,5	46					A

*Disponibilité:
 A, produit disponible sur stock
 B, produit disponible sur fabrication
 C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les rouleaux doivent être stockés à l'intérieur. Gerbage interdit.

Info-tri du produit

