



iNDiBANDE ARMÉE

Pour renfort d'angles

Micro-perforé

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Bande armée constituée de deux feuilles métalliques fixées sur un papier kraft blanchi, traité et résistant à l'humidité.



CONDITIONNEMENTS

- L'unité – 30 m
- La boîte de 10 rouleaux

**FABRIQUÉ
EN FRANCE**



Avantages produit

FORTE RÉSISTANCE
INVISIBLE APRÈS FINITION
LONGUE DURÉE DE VIE
POSE CLASSIQUE ET RAPIDE
RENFORT D'ANGLES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur des bandes : 51 mm (+/- 1 mm)

Perforation Electrostatique :

- 12000 trous au m²

- Largeur des perforations : 1.5 microns

Grammage : 140 g/m² (+ ou - 10)

Résistance à la rupture sur longueur : 33 DaN

Résistance à la rupture sens travers : 17 DaN

Types feuillards :

- ACIER ZINGUE AZ 100 : passivation CN 10346-EN 10346 A2

- ACIER ELECTROZINGUE : DC01 C690 ZE 20/20-A-S – EN 10152

Tenue en brouillard salin 48h suivant la norme NF x 41-002

Dimension : 11 mm

Épaisseur du feuillard : 0.28 mm (+/- 0.02 mm)

Espacement des feuillards : Mini 1.3 mm – Maxi 1.7 mm

- Collage à chaud hot-melt en continu.