

SOPRAVAP Stick Eco FR

Description

Membrane pare-vapeur auto-adhésive et un film aluminisé renforcé avec une grille de verre.
Est appliquée sur une tôle d'acier profilée.
La face supérieure est revêtue d'un film aluminisé bleu et non éblouissant.
La face inférieure auto-adhésive est revêtue d'un film de silicone pelable.

Caractéristiques

Composition			Valeur	
Armature	film aluminisé renforcé avec une grille de verre			
Finition face supérieure	film aluminisé bleu et non éblouissant			
Finition face inférieure	film siliconé autocollant			
Caractéristiques techniques	Norme	Unité	Valeur	Tolérance
Epaisseur	EN 1849-1	mm	0,20	± 10 %
Masse	EN 1849-1	kg/m ²	± 0,150	
Etanchéité à l'eau	EN 1928	kPa/24 h	≥ 2	
Résistance à la traction (L / T)	EN 12311-1	N/50 mm	≥ 400 / 400	
Allongement à la force maximale de traction (L / T)	EN 12311-1	%	≥ 20 / 20	
Résistance à la déchirure (au clou) (L / T)	EN 12310-1	N	40	
Résistance des joints: cisaillement	EN 12317-1	N/50 mm	≥ 300	
Souplesse à basse température	EN 1109	°C	≤ -20	
Réaction au feu	EN 13501-1	Class	E	
Epaisseur équivalente à la diffusion de la vapeur d'eau - S _d	EN 1931	m	≥ 1500	
Emballage				
Dimensions du rouleau	EN 1848-1	m	≥ 100,00 x 1,40	
Masse du rouleau		kg	± 21	

NPD = performance non déterminée

Stocker horizontalement sur une surface plane, à l'abri de l'humidité, du soleil et de la chaleur.
Ne pas empiler les palettes.

Mode d'application

Poser la membrane avec la finition en aluminium bleu vers le haut parallèlement aux tôles d'acier profilées. Le recouvrement longitudinal doit être au moins de 80 mm et le recouvrement transversal de 100 mm. Les recouvrements doivent être scellés en exerçant une pression avec un rouleau.
Les couches superposées sont fixées mécaniquement.
Avant utilisation, les rouleaux doivent être conservés pendant au moins 12 heures à une température supérieure à +10 °C.

Indications particulière

Hygiène, santé et environnement:

Le produit ne contient pas de composant apportant un danger. Il répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement.

Management Qualité, Environnement et Sécurité:

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l'environnement et la sécurité. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant **EN ISO 9001** et **EN ISO 14001**.

SOPREMA se réserve de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

Contact: www.soprema.com