



DÉFINITION DE LA PIERRE

LUSERNA

GNEISS
ROCHE METAMORPHIQUE

Composition géologique :	Feldspath <25% , Quartz < 40% , Albite < 25%, Mica < 20%
Masse volumique réelle B-1 :	2660kg/m3
Résistance à la flexion en MPa :	19,1 à 23,7 MPa
Absorption d'eau par pression atmosphérique :	3%
Essai d'usure au disque métal :	2,40 à 2,42 MPa
Résistance au gel en MPa :	136-195 MPa
