

PYM.BLANC MATT

FORMAT	31,6x60
PRODUIT	6
TYPE	CL Esmaltado
GROUPE	BIII

NORME APPLICABLE EN 14411 ANNEXE G

ESSAIS	RÉSULTATS
 UNE-EN ISO 10545-2 CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES	SATISFAIT À LA NORME
 UNE-EN ISO 10545-3 ABSORPTION D'EAU	16%
 UNE-EN ISO 10545-4 RÉSISTANCE À LA FLEXION	FORCE DE RUPTURE 600-900 N  RÉSISTANCE À LA FLEXION 15-25 N/mm <sup>2</sup>
UNE-EN ISO 10545-8 DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE	<7,0 x 10-6 °C-1
 UNE-EN ISO 10545-9 RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE	RÉSISTE
 UNE-EN ISO 10545-11 RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE	RÉSISTE
 UNE-EN ISO 10545-13 CHEMICAL RESISTANCE	CHLORURE D'AMMONIUM 100 G/L A  L'HYPOCHLORITE DE SODIUM 20 MG/L A  ACIDE HYDROCHLORIQUE 3% SATISFAIT À LA NORME  ACIDE CITRIQUE 100 G/L SATISFAIT À LA NORME  HYDROXYDE DE POTASSIUM 30 G/L SATISFAIT À LA NORME
 UNE-EN ISO 10545-14 RÉSISTANCE AUX TACHES	AGENT VERT EN HUILE LÉGÈRE 5  SOLUTION IODE DANS L'ALCOOL 5  HUILE D'OLIVE 5