

| PYM.DREAM COTTO |              |
|-----------------|--------------|
| FORMATO         | 30x90(n)     |
| ESPESOR         | 8.500        |
| PRODUCTO        | CERAMICA     |
| TIPO            | GL Esmaltado |
| GRUPO           | BIII         |

NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO G



| ENSAYOS |                                                      | RESULTADOS                                |                     |
|---------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|         | UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL | CUMPLE CON LA NORMA                       |                     |
|         | UNE-EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA                 | 16%                                       |                     |
|         | UNE-EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN          | FUERZA DE ROTURA                          | 600-900 N           |
|         |                                                      | RESISTENCIA A LA FLEXIÓN                  | 15-25 N/mm2         |
|         | UNE-EN ISO 10545-8 DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL         | < 7,0 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> |                     |
|         | UNE-EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO     | RESISTE                                   |                     |
|         | UNE-EN ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO           | RESISTE                                   |                     |
|         | UNE-EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA              | CLORURO AMÓNICO 100 g/l                   | A                   |
|         |                                                      | HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l                | A                   |
|         |                                                      | ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%                      | CUMPLE CON LA NORMA |
|         |                                                      | ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L                     | CUMPLE CON LA NORMA |
|         |                                                      | HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L                 | CUMPLE CON LA NORMA |
|         | UNE-EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS        | ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO              | 5                   |
|         |                                                      | SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO               | 5                   |
|         |                                                      | ACEITE DE OLIVA                           | 5                   |