

PYM.RLV NOAH MATT	
FORMAT	31,6x60
ÉPAISSEUR	9.500
PRODUIT	6
TYPE	GL Esmaltado
GROUPE	BIII

NORME APPLICABLE EN 14411 ANNEXE G



ESSAIS		RÉSULTATS	
	UNE-EN ISO 10545-2 CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES	SATISFAIT À LA NORME	
	UNE-EN ISO 10545-3 ABSORPTION D'EAU	16%	
	UNE-EN ISO 10545-4 RÉSISTANCE À LA FLEXION	FORCE DE RUPTURE	600-900 N
		RÉSISTANCE À LA FLEXION	15-25 N/mm2
	UNE-EN ISO 10545-8 DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE	< 7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
	UNE-EN ISO 10545-9 RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE	RÉSISTE	
	UNE-EN ISO 10545-11 RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE	RÉSISTE	
	UNE-EN ISO 10545-13 CHEMICAL RESISTANCE	CHLORURE D'AMMONIUM 100 G/L	A
		L'HYPOCHLORITE DE SODIUM 20 MG/L	A
		ACIDE HYDROCHLORIQUE 3%	SATISFAIT À LA NORME
		ACIDE CITRIQUE 100 G/L	SATISFAIT À LA NORME
		HYDROXYDE DE POTASSIUM 30 G/L	SATISFAIT À LA NORME
	UNE-EN ISO 10545-14 RÉSISTANCE AUX TACHES	AGENT VERT EN HUILE LÉGÈRE	5
		SOLUTION IODE DANS L'ALCOOL	5
		HUILE D'OLIVE	5