

11/09/2025



RAGREAGE SIKAVISCOCIM 110 EPAIS SEAU 25KG

Réf. : 167364

Fournisseur : Sika france

INFORMATIONS

Sika ViscoCim 110 est une pâte de ragréage permettant d'améliorer l'aspect du béton avant application d'une peinture ou d'un revêtement en intérieur et extérieur.

Température d'application : 5°C et 30 °C

Densité : env. 1,6

Epaisseur par couche : En mélange avec du ciment : 1.5 à 10 mm / En mélange avec du plâtre : 1.5 à 50 mm

Durée pratique d'utilisation : Après mélange avec le ciment : 1 à 2 heures à 20° selon le type de ciment utilisé / Mélange avec le plâtre : 30 minutes à 20°C

Délai entre couches : environ 4 heures à 20°C

Consommation : Environ 0,6 kg / m²/ mm d'épaisseur

A savoir :

Appliquer à l'abri du soleil et du vent

DÉTAILS

Rapidité d'application

Peut être laissé nu lorsque mélangé avec du ciment

Excellent aspect de finition pour mise en peinture ou pose d'un revêtement de finition.

Compatible avec les RPE, peintures, enduits, tissus muraux, papiers peints

CARACTÉRISTIQUES

Poids 25.747 kg

Donnée Carbone 3,3 kgCO₂eq / m²



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

